

FICHE TECHNIQUE

PEINTURE SATINE

DESIGNATION :

Cette peinture est à la base d'émulsion alkyde pour les travaux intérieurs haute qualité, bon pouvoir couvrant, bonne résistance aux intempéries, matte, peut être teintée.

CARACTERISTIQUE :

A la base d'alkyde, bon pouvoir couvrant, application facile un produit isolant des intempéries, haute résistance à l'eau, humidité et au soleil, ne change pas de couleur, peinture haute qualité pour les façades intérieur.

APPLICATION :

S'applique facilement sur toutes les façades intérieures, façade bien finie, façade à béton brute, façade mouchetée ou en plâtre. Application facile aussi aux panneaux en plâtre, béton ou bien sur une autre peinture.

CONSEIL D'EMPLOI :

- Support propre et sec, nettoyage du support de toute sorte de taches d'huiles et graisses.
- Utilisation du fixateur sur le support, après le séchage du fixateur appliquer deux couches et il faut attendre 24 heures pour le séchage.
- Il ne faut pas l'appliquer lors des climats très froids.
- Applicable au rouleau et brosse avec l'addition de 10% du diluant.

RENDEMENT STOCKAGE ET CONDITIONEMENT :

- Le rendement : pour deux couches entre 0.15-0.25kg/m².
- Stockage : 12 mois dans un emballage d'origine fermé et bien conservé (température préférée 5-35°).
- Conditionnement : 20 kg pas plus de 04 étage dans une palette.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUE :

- Viscosité a 29000 CPo.
- Densité 1.6 kg /m³.
- Rendement 0.15-0.25kg/m².
- Epaisseur du film 0.1 – 0.2 mm.
- Séchage : sec au toucher 1 heure après comme séchage initial, séchage finale entre 24 – 48 heures. Extrait sec 83.08%.
- Date d'expiration : 1 année à partir de la date de fabrication.

PRECAUTIONS DE SECURITE :

S2 : Ne pas laisser à la portée des enfants.

S24/25 : Eviter le contact direct avec la peau ou les yeux.

S26/28 : En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement avec de l'eau clair et consulter le médecin.

S46 : En cas d'avaler consulter immédiatement le médecin et présenter l'étiquette de l'emballage.